

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 299 168
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **88107997.4**

(51) Int. Cl.⁴: **B29C 51/42**

(22) Anmeldetag: **19.05.88**

(30) Priorität: **11.07.87 DE 3723021**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
18.01.89 Patentblatt 89/03

(94) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE**
Morgensternstrasse 9 Postfach 71 01 09
D-8000 München 71(DE)

(72) Erfinder: **Landler, Josef**
Schiesstättstrasse 84
D-8190 Wolfratshausen(DE)

(74) Vertreter: **Seiler, Siegfried**
Langhansstrasse 6
D-5650 Solingen 11(DE)

(54) **Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststoffolien, -bahnen oder -platten nach dem Negativtiefziehverfahren, wobei vor oder kurz vor der Thermoverformung auf der Rückseite der Kunststoffolie, -bahn oder -platte eine Oberflächenschicht oder ein Oberflächenschichtbereich auf eine Temperatur durch gesteuertes Heizen und/oder gesteuertes Abkühlen gehalten oder eingestellt wird, die um mehr als 5 °C, vorzugsweise um mehr als 10 °C, niedriger ist als die Temperatur auf der der Negativtiefziehform zugewandten Fläche, während auf der, der Negativtiefziehform zugewandten Fläche der Oberflächenschichtbereich sowie ggf. ein unter dieser Oberflächenschicht tiefer gelegener Schichtbereich auf eine höhere Temperatur in der Nähe oder oberhalb des Schmelzbereiches, Schmelzpunktes oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches (bis 260 °C) eingestellt oder aufgeheizt wird. Die dazu verwendete Vorrichtung besteht aus einer Negativtiefziehform, einem Stempel und einer Einspann- oder Vorspannvorrichtung und dgl.

EP 0 299 168 A2

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststoffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren, wobei die Kunststoffolie, Kunststoffbahn oder Kunststoffplatte in mindestens einer Vorwärm- und/oder Aufheizstation vorgewärmt und/oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches aufgeheizt, durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen gespannt, vorzugsweise durch Vorblasen, Stützluft oder Stützgas gehalten, nachfolgend durch Erhöhung des Blasdruckes, durch Anlegen eines Unterdruckes und/oder durch einen Stempel zu der Negativtiefziehform hin gewölbt und durch einen Stempel vorgeformt wird, vorzugsweise durch einen Stempel zwischengeformt wird, daß danach die Vorderseite der Kunststoffolie, -bahn oder -platte in die Negativtiefziehform gelangt, in der Negativtiefziehform die endgültige Formgestaltung und die Narbgebung und/oder Oberflächendekoration durch Thermoverformung durchgeführt wird, vorzugsweise unter Verwendung einer Temperaturdifferenz von mehr als 50 °C, vorzugsweise mehr als 100 °C, zwischen der Kunststoffolie, -bahn oder -platte und Negativtiefziehform thermoverformt und nachfolgend in der Negativtiefziehform abgekühlt wird, wobei insbesondere durch verbesserte Verfahrensmaßnahmen und/oder durch verbesserte Gestaltung der Vorrichtung zum Negativtiefziehen technische Vorteile gegenüber dem Verfahren und der Vorrichtung gemäß Hauptpatent (Patentanmeldung P 37 14 365.4) erzielt werden sollen.

Erfindungsgemäß wurde festgestellt, daß diesen Zielen und Aufgaben ein Verfahren zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststoffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren gerecht wird, wobei die Kunststoffolie, Kunststoffbahn oder Kunststoffplatte in mindestens einer Vorwärm- und/oder Aufheizstation vorgewärmt und/oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches aufgeheizt, durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen gespannt, vorzugsweise durch Vorblasen, Stützluft oder Stützgas gehalten, nachfolgend durch Erhöhung des Blasdruckes, durch Anlegen eines Unterdruckes und/oder durch einen Stempel zu der Negativtiefziehform hin gewölbt und durch einen Stempel vorgeformt wird, vorzugsweise durch einen Stempel zwischengeformt wird, daß danach die Vorderseite der Kunststoffolie, -bahn oder -platte in die Negativtiefziehform gelangt, in der Negativtiefziehform die endgültige Formgestaltung und die Narbgebung und/oder Oberflächendekoration durch Thermoverformung durchgeführt wird, vorzugsweise unter Verwendung

einer Temperaturdifferenz von mehr als 50 °C, vorzugsweise mehr als 100 °C, zwischen der Kunststoffolie, -bahn oder -platte und Negativtiefziehform thermoverformt und nachfolgend in der Negativtiefziehform abgekühlt wird. Gemäß der Erfindung wird vor oder kurz vor der Thermoverformung auf der Rückseite der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte eine Oberflächenschicht oder ein Oberflächenschichtbereich auf eine Temperatur durch gesteuertes Heizen und/oder gesteuertes Abkühlen gehalten oder eingestellt, die um mehr als 5 °C, vorzugsweise um mehr als 10 °C, niedriger ist als die Temperatur auf der der Negativtiefziehform zugewandten Folienfläche, während auf der, der Negativtiefziehform zugewandten Seite der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte die Oberflächenschicht oder der Oberflächenschichtbereich sowie ggf. ein unter dieser Oberflächenschicht tiefer gelegener Schichtbereich auf eine (gegenüber der anderen Oberflächenschicht) höhere Temperatur in der Nähe oder oberhalb des Schmelzbereiches, Schmelzpunktes oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches (bis 260 °C) eingestellt oder aufgeheizt wird.

Durch diese Verfahrensmaßnahme gelingt es, das Negativtiefziehverfahren zu verbessern. Insbesondere wird gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren die Dehnfähigkeit und Bruchdehnung der Folie bei dem Verformungsvorgang gehalten bzw. verbessert. Dadurch, daß gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren die Oberflächenschicht oder Oberfläche der Kunststoffolie, -bahn oder -platte auf eine etwas höhere Temperatur als die der Unterseite eingestellt wird und die Verformung im thermoplastischen Bereich oder im wesentlichen im thermoplastischen Bereich erfolgt, wird das Erinnerungsvermögen der verformten Folie weitgehend ausgeschaltet, so daß ein verformter Gegenstand aus der Kunststoffolie, -bahn oder -platte erhalten wird, der fast völlig oder zumindestens weitgehend ohne innere Spannungen ist. Dadurch wird auch ein erheblicher Vorteil gegenüber dem Positivverfahren erzielt, bei dem in der Regel im thermoelastischen Bereich oder in Ausnahmefällen nur in bestimmten Tiefenbereichen der Foliendicke von der Rückseite her im thermoplastischen Bereich Verformungen durchgeführt werden können, ohne daß die Oberflächenstrukturierung der vorher geprägten Folie geschädigt wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt vor dem Anlegen eines Vakuums oder Unterdruckes an die Negativtiefziehform und/oder an die Kammer, in der die Negativtiefziehform angeordnet ist, eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefziehform und/oder einer um die Negativ-

tiefziehform angeordneten Kammer, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer, in der der Stempel angeordnet ist. Nach der abdichtenden Schließung, vorzugsweise nach der luftabdichtenden Schließung, wird ein Unterdruck oder Vakuum an die Negativtiefziehform angelegt.

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird kurz vor der Thermoverformung der Stempel (vorzugsweise Positivstempel), der vorzugsweise die Form oder Formteilbereiche der Negativtiefziehform (in Positivform) aufweist, der erhitzten, vorzugsweise eingespannten, vorgespannten oder befestigten Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte genähert oder ist bzw. sind an oder in der Nähe der Oberfläche derselben zu diesem Zeitpunkt angeordnet. Über die Stempeloberfläche, vorzugsweise poröse Stempeloberfläche, wird danach die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte angelegt und/oder angesaugt und nimmt dabei die Stempeloberflächenform ganz oder in Teilbereichen an. Unmittelbar danach erfolgt eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefziehform und/oder an der Druckkammer, in der die Negativtiefziehform angeordnet ist, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer, in der der Stempel angeordnet ist. Vor, während oder kurzfristig nach der abdichtenden Schließung wird das von der Stempel-, -fläche oder vom Stempel her angelegte Vakuum aufgehoben und/oder ein Druck auf die Folienrückseite über den Stempel oder die Stempeloberfläche von $4 \times 10^2 \text{ Pa}$ - $4 \times 10^5 \text{ Pa}$, vorzugsweise $1 \times 10^3 \text{ Pa}$ - $1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$, und/oder von der Negativtiefziehform her ein Unterdruck oder Vakuum unter Ansaugung der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Platte an die Negativtiefziehform ausgeübt. Durch die Anlegung eines Überdruckes, an die Folienrückseite über den Stempel oder über die Stempeloberfläche und/oder durch Anlegung eines Unterdruckes oder Vakuums von der Negativtiefziehform, erfolgt ein "Abblasen" von dem Stempel oder ein "Ansaugen" von der Negativtiefziehform, so daß sich die Kunststoffolie, -bahn oder -platte an die Konturen und Mikrostrukturen der Negativtiefziehform anlegt. Beide Maßnahmen unterstützen sich untereinander und können gleichzeitig oder nacheinander ablaufen.

Die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte wird bevorzugt durch einen Spannober Abdichtungsrahmen oder Haltevorrichtung gespannt oder gehalten wird, der bzw. die nicht unmittelbar mit der Negativtiefziehform verbunden ist, vorzugsweise in der Druckkammer, einem Tisch

oder einer anderen nicht unmittelbar an der Negativtiefziehform befestigten Haltevorrichtung angeordnet ist.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen oder eine Haltevorrichtung gespannt oder gehalten und auf eine Temperatur mindestens innerhalb des thermoelastischen Bereiches und/oder innerhalb des thermoplastischen Bereiches vorgeheizt und/oder aufgeheizt. Dabei wird vorzugsweise die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte zusätzlich mittels Stützgas oder Stützluft und/oder einem in Gegenrichtung angelegten Vakuum gehalten und/oder kurz vor der Thermoverformung durch Gas oder Luft und/oder einen Stempel, vorzugsweise Positivstempel, gehalten oder gestützt, wobei die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte in Richtung der Negativtiefziehform oder der Öffnung der Negativtiefziehform durchgebogen oder verformt wird. Danach wird die Negativtiefziehform in Richtung der Durchbiegung oder Verformung und/oder des Stempels bewegt, vorzugsweise in axialer Richtung bewegt und gleichzeitig oder nacheinander ein Unterdruck oder Vakuum über dem Stempel und/oder der Druckkammer angelegt. Vor dem Anlegen eines Vakuums oder Unterdruckes an die Negativtiefziehform erfolgt eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefziehform, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer. Nach der abdichtenden Schließung, vorzugsweise nach der luftabdichtenden Schließung wird ein Unterdruck oder Vakuum an die Negativtiefziehform angelegt, wobei die zwischengeformte Kunststoffolie, -bahn oder -platte zur Endformung von dem Stempel weg auf die Negativtiefziehform übertragen wird und nimmt dort die Endform an. Danach wird die durch den Stempel verschlossene Negativtiefziehform geöffnet, indem die Negativtiefziehform und/oder der Stempel zurückbewegt, vorzugsweise in axialer Richtung zurückgefahren.

Die endgültige Formgestaltung (Endformung) und die Narbgebung und/oder Oberflächendekoration der Kunststoffolie, -bahn oder -platte, vorzugsweise mindestens einer Oberflächenschicht derselben erfolgt, in oder oberhalb des Schmelzpunktes(es), Schmelzbereich(es), vorzugsweise jedoch im thermoplastischen Bereich, während die Temperatur des Negativtiefziehwerkzeuges auf unter 100°C , vorzugsweise unter 85°C , eingestellt oder gehalten wird. Als Negativtiefziehwerkzeug wird eine Negativtiefziehform verwendet, die eine poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikroporöse luftdurchlässige Formoberflächenschicht

besitzt, die eine metall-, metalllegierungs-, mikro-
metallpartikelhaltige, keramik-metall- und oder kera-
mikmikropartikelhaltige und oder festigkeitserhö-
hende Zusatzstoffe enthaltende Schicht oder Ober-
fläche mit einer durchschnittlichen Partikeldicke un-
ter 150 μm , vorzugsweise unter 60 μm , aufweist
und/oder die mindestens eine Formoberflächen-
schicht besitzt, die aus Kunststoff oder -harz, vor-
zugsweise Epoxidharz und/oder Silikonkautschuk
besteht oder diesen bzw. dieses enthält.

Durch die erfindungsgemäße Verfahrensdurch-
führung ist es möglich, die Temperaturführung des
Negativtiefziehwerkzeuges in den Bereich oder in
die Nähe des Bereiches der Entformungstempera-
tur der zu entformenden verformten Kunststoffolie,
der zur entformenden Gegenstände oder Teile aus
Kunststoffolienbahnen oder Kunststoffplatten zu
legen. Dadurch ist es auch möglich, das Negativ-
tiefziehwerkzeug auf eine nahezu konstante Tem-
peratur zu halten, wodurch keine wesentlichen
Temperaturspannungen im Werkzeug auftreten.
Durch die relativ niedrige Temperaturführung des
Negativtiefziehwerkzeuges werden aus der Kunst-
stoffolie, -bahn oder -platte eventuell austretende
bzw. imitierende Bestandteile nicht oder kaum in
den Poren der Negativtiefziehform zersetzt, so daß
die Gefahr einer Porenverstopfung der Negativtief-
ziehform im Rahmen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens weitgehend reduziert wird. Dadurch wird
auch die Taktzeit bzw. die Produktionszeit (für ein-
en Teil) verkürzt, da Aufheiz- und Abkühlvorgänge
beim Negativtiefziehwerkzeug weitgehend einge-
spart werden können.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
bzw. wird der Stempel auf eine Temperatur einge-
stellt oder temperiert (gekühlt oder aufgeheizt), die
zwischen dem oberen Drittel des thermoelastischen
Temperaturbereiches der zu verformenden Kunst-
stoffolie, -bahn oder -platte und dem thermoplasti-
schen Bereich derselben liegt, vorzugsweise zwi-
schen dem oberen Viertel des thermoelastischen
Temperaturbereiches und der Kristallit-
schmelztemperatur oder dem Fließtemperaturbe-
reich oder im Fließtemperaturbereich oder im
Kristallitschmelzbereich der zu verformenden
Kunststoffolie, -bahn oder -platte liegt, während die
Temperatur der Negativtiefziehform auf unter 100
°C, vorzugsweise unter 85 °C, eingestellt wird.

Durch die erfindungsgemäße Temperaturfüh-
rung des Stempels sowie durch die Einschaltung
einer Zwischenverformung mittels des Stempels,
der teilweise oder ganz den Konturen oder Form-
gestaltungen des Negativtiefziehwerkzeuges (in
Positivform) entspricht, wird eine bessere oder
günstigere Dickenverteilung der tiefgezogenen
Kunststoffolie, -bahn oder -platte bzw. den daraus
hergestellten Formteilen oder Gegenständen er-
zielt. Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-

findungsgemäße Vorrichtung ermöglicht eine Kom-
bination der Vorteile des Positivtiefziehverfahrens
wie auch des Negativtiefziehverfahrens. Durch die
Kombination der genannten Verfahrensmerkmale
und das zeitliche Ineinandergreifen der Vorgänge
des Positivformens und des Negativverformens
wird eine bessere Dickenverteilung auch an den
Übergangsstellen der hergestellten Gegenstände
bzw. Formteile ermöglicht.

Nach einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form beträgt der Abstand der Stempeloberober-
fläche von der Formoberfläche des Negativtiefzieh-
werkzeuges 2 - 50 mm, vorzugsweise 3 - 15 mm,
in der Schließstellung (bei der Endformung)
und/oder in der Schließstellung (bei der Endfor-
mung) weist die Stempeloberfläche von der
Rückseite der Folie einen Abstand von mehr als
500 μm , vorzugsweise mehr als 1,5 μm , auf.

Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung
zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen
aus thermoverformbaren Kunststoffolien, thermo-
verformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder
Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfah-
ren, bestehend aus einer Negativtiefziehform, ein-
em Stempel und einer Einspann- oder Vorspann-
vorrichtung für die Kunststoffolie, kunststoffhaltige
Bahn oder Kunststoffplatte, wobei die Negativtief-
ziehform mit mindestens einer Zuleitung und/oder
Vorrichtung zur Ausübung eines Druckunter-
schiedes, vorzugsweise Vakuum und/oder Unter-
druck, sowie gegebenenfalls einer Temperievor-
richtung ausgestattet ist, insbesondere gemäß
Hauptpatent (Patentanmeldung P 37 14 365.4). Die
Negativtiefziehform besitzt gemäß der Erfindung
eine poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikro-
poröse luftdurchlässige oder gasdurchlässige For-
moberfläche, die eine metall-, metalllegierungs-, mi-
krometallpartikelhaltige, keramikmetall- und/oder
keramikmikrometallpartikelhaltige und/oder festig-
keitserhöhende Zusatzstoffe enthaltende Schicht
oder Oberfläche mit einer durchschnittlichen
Metallpartikeldicke unter 150 μm , vorzugsweise un-
ter 60 μm , aufweist. Diese Formoberflächenschicht
enthält mindestens zwei unterschiedliche Metalle
und/oder mindestens ein Metall und mindestens
einen festigkeitserhöhenden Zusatzstoff (in feinteili-
ger Form), die unterschiedliche Korngröße
und/oder Konturen aufweisen, sowie mindestens
ein Bindemittel. Die Negativtiefziehform besteht
aus mindestens zwei unterschiedlichen Schichten,
vorzugsweise mehr als zwei unterschiedlichen
Schichten, und die darin enthaltenen Metallpartikel
und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe besit-
zen gegenüber der anderen Schicht unter-
schiedliche Teilchengrößen und/oder unter-
schiedliche Zusammensetzungen.

Nach einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form besteht die Vorrichtung zur Herstellung von

Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststofffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren, aus einer Negativtiefziehform, einem Stempel und einer Einspann- oder Vorspannvorrichtung für die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte, wobei die Negativtiefziehform mit mindestens einer Zuleitung und/oder Vorrichtung zur Ausübung eines Druckunterschiedes, vorzugsweise Vakuum und/oder Unterdruck, sowie vorzugsweise mit einer Temperiervorrichtung ausgestattet ist. Die Negativtiefziehform eine mit Löchern versehene oder poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikroporöse, luftdurchlässige Formoberflächenschicht, die aus einem, bei den verwendeten Verfahrenstemperaturen temperaturbeständigen Kunststoff oder Kunstharz, vorzugsweise einem temperaturbeständigen Epoxidharz und/oder einem temperaturbeständigen Silikonkautschuk oder Silikongummi, besteht oder dieses enthält oder diesen temperaturbeständigen Kunststoff und Metall-, Metallegierung-, Mikrometallpartikel, Keramik-metall und/oder Keramikmikrometallpartikel und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe mit einer durchschnittlichen Partikeldicke unter 150 µm, vorzugsweise unter 60 µm, enthält.

Der Stempel weist nach einer bevorzugten Ausführungsform auf einer Oberflächenschicht Löcher, Poren oder Ausnehmungen, vorzugsweise Bohrlöcher, auf, wobei die Oberflächenschicht aus einem (bei den angewendeten Verfahrenstemperaturen) temperaturbeständigen Kunstharz oder Kunststoff, vorzugsweise füllstoff-, metallpartikel-, glasfasern- und/oder glasfasermattenhaltigen Kunstharz und/oder aus Metall besteht. Unter der Oberflächenschicht ist mindestens eine weitere poröse und/oder luftdurchlässige Zwischenschicht und/oder in oder an der Oberflächenschicht eine Temperier- und/oder Heizvorrichtung, vorzugsweise in Form von Leitungen oder Leitungssystemen, Kanälen und/oder Heizdrähten, angeordnet. Unter der Rückseite der Zwischenschicht oder an der Rückseite der Zwischenschicht befindet sich mindestens eine luftundurchlässige Schicht und/oder eine luftabgedichtete bzw. luftabdichtbare Kammer, eine Vakuumvorrichtung und/oder Abblasvorrichtung.

Unter der ersten luftdurchlässigen Oberschicht sind eine oder mehrere weitere Schichten mit Füllstoff und/oder Metallpartikeln und/oder einem temperaturbeständigen Bindemittel, Kunststoff oder Kunstharz, vorzugsweise Epoxidharz und/oder Silikonkautschuk, angeordnet. Die durchschnittliche Teilchengröße in diesen darunterliegenden Schichten ist größer als die der ersten Schicht, jedoch kleiner als 800 µm, vorzugsweise kleiner als 500 µm, und/oder deren Porenvolumen ist gegenüber

dem Porenvolumen der Oberflächenschicht vergrößert und/oder es befinden sich in diesen Schichten auch Fasern und/oder Nadeln oder nadelähnliche Formen oder Strukturen, vorzugsweise Aluminiumnadeln, Kohlefasern und/oder Glasfasern.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform besteht der festigkeitserhöhende Zusatzstoff ganz oder teilweise aus einem Zusatzstoff, der eine Härte über 4 (gemessen nach der Mohsschen Härteskala), vorzugsweise über 5 aufweist oder das Zusatzstoffgemisch enthält diesen harten Zusatzstoff im Gemisch mit anderen Zusatzstoffen, Fasern und/oder Metallpartikeln.

Der Zusatzstoff besteht nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform aus einem Metallocarbid, vorzugsweise Schwermetallcarbid und/oder Metalloxid (Aluminiumoxid und/oder Schwermetalloxide), oder enthält dieses im Gemisch mit anderen Zusatzstoffen, Füllstoffen, Fasern und/oder Metallpartikeln.

Das feinteilige oder feinstteilige Metallpulver besteht nach einer bevorzugten Ausführungsform aus mindestens einem Leichtmetall, vorzugsweise aus Aluminium und/oder mindestens einem Schwermetall, vorzugsweise rostfreiem Stahl, oder enthält eines oder mehrerer dieser Metalle oder Metallegierungsbestandteile.

Die Metallpartikel oder Metallteilchen und/oder die Füllstoffe sind in mindestens einer Schicht mit einem Kunstharz oder Bindemittel, vorzugsweise mit einem Epoxidharz, gecoatet oder überzogen (bzw. darin eingebettet).

Gemäß der Erfindung weist die erste, an der Kunststoffformoberfläche angrenzende Metall-, Mikrometall- und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe enthaltende Schicht eine Schichtdicke von 1 bis 15 mm, vorzugsweise 2 bis 5 mm, auf und enthält (bezogen auf 100 Gew.-Teile Metallpartikel und/oder Zusatzstoffe) zu mehr als 60 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 80 Gew.-%, feinteilige Metallpartikel mit einer durchschnittlichen Metallpartikeldicke unter 60 µm, die zusätzlich mit einem Harz überzogen sind sowie ggf. einen geringen Anteil anorganischer, organischer Fasern oder Kohlenstofffasern enthalten und als Restbestandteil festigkeitserhöhende Zusatzstoffe.

Die unter der ersten Schicht angeordnete zweite Schicht weist eine durchschnittliche Metallpartikeldicke von 70 bis 90 µm auf und besteht zu mehr als 30 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 40 Gew.-%, aus einem Aluminiumpulver und/oder aus nadelähnlichem Aluminium und/oder anderen festigkeitserhöhenden Zusatzstoffen, das bzw. die mit einem Kunstharz oder Bindemittel, vorzugsweise Epoxidharz, überzogen ist bzw. sind.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform enthält diese erste und/oder zweite Schicht 0,001 bis 8 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 6 Gew.-%,

anorganische und oder organische Fasern und oder nadelähnliche Teilchen.

Nach der ersten und oder zweiten Oberschicht sind nach einer anderen bevorzugten Ausführungsform mindestens eine dritte, vierte oder weitere Schicht angeordnet, die eine größere durchschnittliche Teilchengröße aufweisen als die der ersten bzw. zweiten Schicht, und deren durchschnittlicher Teilchendurchmesser somit in den nach der Oberschicht angeordneten Schichten zunimmt, vorzugsweise kontinuierlich zunimmt und oder das freie Porenvolumen in den nach der Oberschicht (der Formoberfläche der Negativtiefziehform angeordneten Schichten vergrößert ist, vorzugsweise kontinuierlich vergrößert ist.

Die dritte und oder vierte Schicht(en) enthält zu mehr als 25 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 45 Gew.-%, anorganische Fasern und oder Kohlenstofffasern.

Vor der ersten metallpulverhaltigen Schicht ist bevorzugt eine metallpulverfreie oder metallpulverarme und oder flexible und oder wachshaltige bzw. wachsartige sehr dünne Oberflächenschicht und oder Trennschicht angeordnet.

Die letzte oder n-te, die Formtrennebene begrenzende Schicht ist nach einer bevorzugten Ausführungsform eine nichtporöse abdichtende Schicht.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind die Negativtiefziehform und der Stempel in axialer Richtung beweglich angeordnet. Sie stehen mit einer Bewegungs Vorrichtung und oder einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Unter- und oder Überdruckes in Verbindung. Die Negativtiefziehform und oder der Stempel enthält ein Temperiersystem oder eine Temperiertorrichtung oder steht mit dieser in Verbindung. Der Stempel weist in Positivform zu mehr als 50 % der Formoberfläche, vorzugsweise mehr als 65 % der Formoberfläche, die Form, Formteilbereiche oder Konturen der Negativtiefziehform auf.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind der Negativtiefziehform eine Auffangwanne oder ein Auffangbehälter, sowie Düsen, Spritzen oder Spritzvorrichtungen zugeordnet, deren Öffnungen und oder Düsenwinkel auf den zur Aufnahme der Kunststoffbahn bestimmten Formraum der Negativtiefziehform gerichtet sind.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die in die Negativtiefziehform eingebrachte Kunststoffbahn durch die strukturierte, poröse und luftdurchlässige Oberfläche des Negativtiefziehwerkzeuges in der Oberfläche bzw. auf der Oberflächenschicht während der Thermoverformung strukturiert und oder genarbt und nachfolgend oder gleichzeitig von der (nicht mit der Negativtiefziehform in Kontakt oder Verbindung stehenden) Rückseite der Kunststoffbahn her ein Behand-

lungsmittel auf die Kunststoffbahn aufgebracht wird.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist das Behandlungsmittel eine Kühlflüssigkeit oder ein kaltes Gas, das die in der Negativtiefziehform befindliche Kunststoffbahn auf die Entformungstemperatur oder in die Nähe der Entformungstemperatur abkühlt oder schockkühlt. Dadurch gelingt es die erzielten Narben und Strukturen auch im Mikrobereich zu erhalten, bei der Entformung in ihrer Form kaum zu beeinträchtigen, kürzere Arbeitstakte zu erzielen und unter anderem auch verformte Gegenstände oder Formteile mit verbesserten Eigenschaften zu erhalten.

Nach einer weiteren Ausführungsform wird als Behandlungsmittel ein Haftvermittler, vorzugsweise eine Haftvermittlerflüssigkeit oder eine einen Haftvermittler enthaltende Flüssigkeit, ein Klebstoff, eine im Sprühverfahren aufzubringende Kunststoffschicht und oder eine Sperrschicht, vorzugsweise eine als Flüssigkeit oder als Flüssigkeitsgemisch aufzubringende Sperrschicht, verwendet. Als Sperrschicht werden bevorzugt kunststoffhaltige Flüssigkeiten eingesetzt, vorzugsweise Flüssigkeiten mit mindestens einem Polyacryl-, Polymethacrylsäureester, unvernetztem oder vernetztem Polyurethan, Vinylchloridhomo-, -copolymerisat, -pfpolymerisat, vorzugsweise Vinylchloridcopolymerisat mit Polyvinylacetat oder Polyvinylbutyral; Vinylidenhalogenidhomo- oder -copolymerisat, vorzugsweise Vinylidenchlorid oder Polyvinylidenfluorid; Olefincopolymerisat, Polyamid, kautschukartigen Terpolymerisat aus Ethylen, Propylen und einem Dien (EPDM), kautschukartigen Ethylen-Propylen-Mischpolymerisat (EPM), chloriertem Polyethylen, Polyacrylnitril oder aus einem Fluorpolymeren, vorzugsweise Polytetrafluorethylen, mindestens einem Lösungs- und oder Verdünnungsmittel und oder Emulgator und oder Netzmittel und oder Weichmacher, sowie gegebenenfalls Zusatz- und oder Verarbeitungshilfsmittel.

Die Sperrschicht verhindert u.a., daß ungünstige Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen des Schaumes oder der Hinterschäumung (z.B. Polyurethanschaum) und der Kunststoffbahn auftreten.

Die Sperrschicht wird in einer Dicke von 1 µm bis 400 µm, vorzugsweise 5 bis 350 µm, aufgetragen. Dabei wird die Sperrschicht in Form einer Verdünnungsmittel enthaltenden Dispersion oder Lösung aufgetragen, die vorzugsweise organisch-chemische kunststofflösende oder -anquellende Lösungsmittel und oder Weichmacher und oder Wasser als Verdünnungsmittel enthält oder daraus entsteht. Nach einer bevorzugten Ausführungsform werden auch diese Flüssigkeiten (Haftvermittler für Klebschicht und oder für Sperrschicht) mit zur Ab-

kühlung der in der Negativtiefziehform befindlichen verformten Kunststoffbahn benutzt.

Als Haftvermittler werden die an sich für die jeweils eingesetzten Kunststoffe bekannten Haftvermittler verwendet, vorzugsweise Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat, Ethylen-Vinylacetat-Kohlenmonoxid-Terpolymerisat, Ethylen-Acrylsäureester-Copolymerisat, wobei auch in diesen Fällen Lösungen, Dispersionen oder ähnliche Flüssigkeiten zum Aufbringen der Haftvermittler eingesetzt werden, die gegebenenfalls Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Weichmacher und andere Zusatzmittel enthalten.

Das flüssige Behandlungsmittel wird auf die Rückseite der in der Negativtiefziehform befindlichen thermoverformten Kunststoffbahnen unter Sprühen, Fluten und/oder Spritzen oder ähnlichen Aufbringverfahren von Flüssigkeiten aufgebracht. Das nicht von der Kunststoffbahn aufgenommene Behandlungsmittel wird aufgefangen und weiterverwendet, vorzugsweise im Kreislauf geführt. Dadurch gelingt es, das Behandlungsmittel ohne Verluste oder ohne wesentliche Verluste aufzubringen.

Als Kunststoffbahn werden nach einer bevorzugten Ausführungsform dünne Folien mit einer Dicke von 100 bis 2500 µm, vorzugsweise 200 bis 1500 µm, und/oder Folien mit einer Shore-D-Härte von 20 bis 60, vorzugsweise 25 bis 40, unter Narb- und/oder Dekorgebung im Negativtiefziehverfahren verformt. Die Kunststofffolien werden bevorzugt mit einem wärmostabilen Schaum, vorzugsweise Polyolefin (insbesondere Polypropylenschaum) oder einem mit einem Polyurethanschaum, mit einer Schaumschichtdicke von 0,5 bis 10 mm, vorzugsweise 1,5 bis 5 mm, laminiert oder versehen, bevor sie in der Negativtiefziehform dreidimensional verformt und die Folienoberfläche genarbt und/oder oberflächenstrukturiert werden, wobei gegebenenfalls die Schaumschicht mit einem Träger oder einer Trägerschicht hinterlegt wird. Der Träger wird nach einer Ausführungsform vorzugsweise vorgeformt, lagegenau ausgerichtet und mit dem Schaum und/oder der verformten Kunststofffolienbahn verbunden.

Die Kunststoffbahn wird nach der dreidimensionalen Verformung, Narbung und/oder Oberflächenstrukturierung in dem Werkzeug nach oder während der Abkühlung entweder in der Form selbst oder in einem getrennten Arbeitsgang und/oder in einer anderen Form mit einem weichen bis mittelharten Schaum, vorzugsweise Polyurethanschaum hinterschäumt, nachdem ein Behandlungsmittel auf die Rückseite der Kunststoffbahn aufgebracht worden ist. Gegebenenfalls bei der Hinterschäumung oder zuvor wird zusätzlich ein Träger oder eine Trägerschicht eingelegt. Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die verformte Kunststoff-

bahn vor der Hinterschäumung mit einer Sperr-, Haft- und/oder Klebstoffschicht oder zusätzlichen Klebstoffschicht versehen.

Im Unterschied zu dem Positivtiefziehverfahren kann das erfindungsgemäße Verfahren verschiedene Muster des Urmodells wiedergeben, so z.B. zwei oder mehrere Arten von Narben, Ziernähten, Buchstaben, Designs, Knöpfe und/oder Holznarben oder andere Strukturierungen. Die verwendbaren Kunststoffbänder, -folien oder -platten bestehen aus an sich bekannten Kunststoffen, vorzugsweise aus geschäumtem Kunstleder, PVC-Schaum oder Polyolefinschaumlaminaten oder geschäumten Kunstleder oder sind nicht geschäumte Folien, Bänder oder Platten, die im allgemeinen kurz zusammengefaßt Kunststoffbahnen im Rahmen der vorliegenden Anmeldung genannt werden.

Sie werden direkt oder in einem weiteren Arbeitsgang mit einem steifen Träger hinterlegt, wodurch Produkte mit weichem Griff und genauen Wiedergaben von Oberflächenstrukturen erreicht werden.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens gelingt es verschiedenfarbige Materialien zu verformen, z.B. Kunststoffbahnen mit Wolkendruckdesign und dgl..

Der Zeitaufwand für die Formherstellung ist kürzer gegenüber dem Verfahren "Slush-Moulding" und wird bei der Thermoverformung im Arbeitstakt durch das erfindungsgemäß verwendete Behandlungsmittel noch weiter abgekürzt.

In dem Negativtiefziehverfahren werden bevorzugt Kunststofffolien, kunststoffhaltige Bahnen, Kunststoffbahnen oder Kunststoffplatten verformt, die aus Kunststoff, einer Kunststoffmischung oder Kunststofflegierung und bezogen auf 100 Gew.-Teile Kunststoff, Kunststoffmischung oder Kunststofflegierung 0,01 bis 15 Gew.-Teile, vorzugsweise 0,1 bis 6 Gew.-Teile, Verarbeitungshilfsmittel, sowie gegebenenfalls zusätzlich Füllstoffe, Farbpigmente, Farbstoffe oder Stabilisierungsmittel, Flammenschutzmittel, Weichmacher oder anderen Zusatzstoffen bestehen oder diese enthalten. Insbesondere werden nach einer bevorzugten Ausführungsform im Negativtiefziehverfahren emissionsarme Kunststoffbahnen (Kunststofffolien, Kunststoffbahnen, kunststoffhaltige Bahnen oder Kunststoffplatten) verformt, wobei der Gesamtgehalt der bei der Verformungstemperatur und Verformungszeit flüchtigen Bestandteile kleiner als 3 Gew.-%, vorzugsweise kleiner als 2 Gew.-%, ist.

Durch diese Ausführungsform wird sichergestellt, daß die poröse, vorzugsweise mikroporöse Negativtiefziehform auch funktionsfähig bleibt und eine nicht gewünschte Verstopfung der Mikroporen weitgehend vermieden wird.

Der Kunststoff, die Kunststoffmischung oder Kunststofflegierung der emissionsarmen Kunst-

stoffbahnen (Kunststofffolien oder Kunststoffplatten) besteht aus Vinylchloridhomo- oder -copolymerisat, vorzugsweise in Kombination mit einer plastifizierenden und/oder elastomermodifizierten Thermoplasten: aus einem Olefinhomo- und oder -copolymerisat, chlorierten Polyethylen, Ethylen-Propylen-Copolymerisat (EPM), Ethylen-Propylen-Dien-Polymerisat (EPDM), thermoplastischen Polyester, thermoplastischen Polyurethan, kautschukartige Polyesterurethan und/oder Polyvinylidenfluorid, oder enthält einen dieser Kunststoffe als Bestandteil.

Der Kunststoff, die Kunststoffmischung oder die Kunststofflegierung besteht aus Vinylchloridhomo- oder -copolymerisat und einem plastifizierenden und/oder elastomer modifizierten Thermoplasten, Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat, vorzugsweise mit einem Acetatgehalt von größer als 60 Gew.-%, Ethylenvinylacetat-Kohlenmonoxid-Terpolymerisat (Elvaloy), einen thermoplastischen Kautschuk, vorzugsweise Ethylen-Propylen-Copolymerisat (EPM) und/oder Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymerisat (EPDM), einen Kautschuk auf der Basis von Styrolpolymerisat oder Styrolblockpolymerisaten, chloriertem Polyethylen, ein thermoplastisches Polyurethan, ein thermoplastisches Polyesterharz, Olefinelastomer, Acrylat- und/oder Methacrylathomoco- und -pfpolymerisate, Nitrilkautschuk, Methylbutadien-Styrolpolymerisat-(MBS) sowie gegebenenfalls anderen Modifizierungsmitteln, vorzugsweise Styrol-Acrylnitril-Copolymerisate (SAN), Acrylnitril-Butadienharz (NBA), Acrylnitril-Butadien-Copolymerisat (ABS), ASA, AEN, ABS und MABS (Butadien-Styrolmaleinsäureterpolymerisat), Mischungen mit Adipatcarbonmischestern und/oder aliphatische oder aromatische Carbonsäureester, vorzugsweise Trimethylsäureester, Adipate oder enthält ein oder mehrere dieser Bestandteile.

Zeichnungsbeschreibung

In den Figuren 1 bis 3 sind Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch dargestellt.

In Fig. 1 ist unter Ziffer 1 die Oberstempelplatte mit der porösen, luftdurchlässigen Negativtiefziehform (2), die mehrere Schichten aufweist, schematisch dargestellt. Unterhalb der Negativtiefziehform (2) sind die Heizvorrichtungen (3) (Ober- und Unterheizung) angeordnet, die nach einer Ausführungsform auch verschiebbar, insbesondere seitlich verschiebbar ausgebildet sind.

Unter Ziffer 4 ist der Unterstempel bzw. die Unterstempelplatte, wiedergegeben, wobei die Stempeloberfläche, vorzugsweise Positivstempel vorzugsweise die Form oder Formteibereiche

der Negativtiefziehform (in Positivform) aufweist. Eine derartige vereinfachte Stempelform als Positivwerkzeug (5) ist in der Zeichnung schematisch dargestellt. Die Vorrichtung enthält nach einer bevorzugten Ausführungsform eine Druckkammer (6), die insbesondere Verfahrensvorteile bringt, wenn Stützluft beim Heizen und/oder Vorblasen und/oder ein Vakuum angelegt wird.

Unter Ziffer 12 sind schematisch Folien oder Folienabschnitte und unter Ziffer 13 eine abzuwickelnde Kunststoffolie oder Kunststoffbahnbahn dargestellt, die der Thermoverformung im Negativtiefziehwerkzeug unterworfen werden sollen. Diese werden vor der Einführung in die Negativtiefziehform einer Vorheizung durch die Vorheizvorrichtung (11) unterworfen. Nach dem Durchgang und der Verformung in der Negativtiefziehform gelangen die geformten Folien, Platten und dgl. zu einem Kühl- und/oder Abnahmetisch (7), der vorzugsweise mit Sprühduschen und/oder einem oder mehreren Hilfsstempeln versehen ist. Durch Sprühduschen (8) kann eine rasche Abkühlung der verformten Platte erfolgen. Der mitverwendete Hilfsstempel oder die Hilfsstempel dienen dazu, die erhaltene Form unmittelbar nach der Herausnahme der verformten Folie oder Platte aus der Negativtiefziehform abzustützen. Sie können nach einer Ausführungsform hydraulisch gesteuert werden.

Unter Ziffer 10 ist schematisch die thermoverformte Kunststoffplatte oder Kunststoffbahn dargestellt. Die unterhalb der Vorrichtung angeordnete Zeichnung gibt schematisch die einzelnen Verfahrensschritte wieder.

In Fig. 2 ist schematisch ein Schnitt durch die Negativtiefziehform dargestellt. Auf der mikroporösen luftdurchlässigen Formoberflächenschicht, die eine metall-, metalllegierungs-, mikrometallpartikelhaltige, keramik-metall- und/oder keramikmikrometallpartikelhaltige und/oder feinstteilige Füllstoffe enthaltende Schicht (21) aufweist, ist eine Oberflächenschicht nach einer vorzugsweisen Ausführungsform angeordnet, die nicht metallpulverhaltig ist und eine wachshaltige bzw. wachsartige Schicht und/oder Trennschicht darstellt. Unter der Oberschicht (21) sind mehrere Schichten (22) (23) angeordnet, deren durchschnittlicher Teilchendurchmesser und/oder in denen das freie Porenvolumen größer ist als in der Oberschicht (21). Die unterste Schicht (24) oder die untersten Schichten (24) sind nicht luftdurchlässig und/oder nicht porös und bestehen aus Kunstharz oder einem anderen Bindemittel sowie ggf. Zusatzstoffen, so daß die Schicht (24) eine Dichte darstellt, die auch die Anlegung eines Überdruckes und/oder Unterdruckes ermöglicht.

Die Negativtiefziehform enthält weiterhin eine Vorrichtung zur Anlegung eines Vakuums (17) und/oder eines Überdruckes (17) oder steht mit

diesen Vorrichtungen in Verbindung. Die Negativtiefziehform ist vorzugsweise durch eine feste Platte (19) begrenzt, die ein Stützsystem (20) enthalten kann.

In Fig. 3 sind Arbeitsschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch dargestellt. Bei der Arbeitsstufe a) erfolgt eine Beheizung der eingespannten Folienbahn mittels Stützluft. Kurz vor der Thermoverformung bzw. vor der Thermoverformung nähert sich der Stempel, vorzugsweise Positivstempel, der die Form oder Formteilbereiche der Negativtiefziehform in Positivform aufweist, der erhitzten, eingespannten oder befestigten Kunststoffolie, wobei der Stempel in Pfeilrichtung nach oben bewegt wird. Durch Erhöhung des Gasdruckes wird in der Arbeitsstufe b) die Kunststoffolie in Richtung der Formöffnung der Negativtiefziehform durchgebogen. Im Arbeitsschritt c) bewegt sich die Negativtiefziehform auf die in Richtung der Negativtiefziehform vorbewegte Stempeloberfläche zu ohne die Kunststoffolie zunächst zu berühren, wobei der Stempel die eingespannte Folie zunächst verformt. Damit die Kunststoffolie die mikroporösen Strukturen der Stempeloberfläche oder Stempelteiloberfläche annimmt, wird ein Unterdruck an den Stempel angelegt, so daß die Kunststoffolie in die mikroporöse Strukturen eingesaugt wird und diese Formoberflächen und Mikrostrukturen annimmt. Im Arbeitsschritt d) hat sich die Formöffnung der Negativtiefziehform weiter der Stempeloberfläche genähert. Es erfolgt eine abdichtende Schließung an der Negativtiefziehform, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer. Während oder kurzfristig nach der abdichtenden Schließung wird das von der Stempelseite, -fläche oder vom Stempel her angelegte Vakuum aufgehoben und vorzugsweise ein geringer Überdruck durch den Stempel hindurch auf die verformte oder zu verformende Kunststoffoberfläche ausgeübt, wobei die gesamte Formoberflächenstruktur vom Negativtiefziehwerkzeug auf die Kunststoffolie übertragen wird. Stufenweise erfolgt nach diesem Arbeitsschritt eine Aufhebung des angelegten Vakuums und/oder Überdruckes der Negativtiefziehform und/oder der Stempel wird zurückbewegt, so daß die hergestellte Kunststoffform freigegeben wird, was im Arbeitsschritt e) schematisch dargestellt ist. Zusätzlich kann eine Kühlung mit Sprühduschen oder einer Abstützung mittels eines Hilfsstempels erfolgen bis im Arbeitsschritt f) die Entnahme des Formlings unter Anlegung eines leichten Druckes an die Negativtiefziehform erfolgen kann.

Ansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststofffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren (gemäß Hauptpatent, Patentanmeldung P 37 14 365.4), wobei die Kunststoffolie, Kunststoffbahn oder Kunststoffplatte in mindestens einer Vorwärm- und/oder Aufheizstation vorgewärmt und/oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches aufgeheizt, durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen gespannt, vorzugsweise durch Vorblasen, Stützluft oder Stützgas gehalten, nachfolgend durch Erhöhung des Blasdruckes, durch Anlegen eines Unterdruckes und/oder durch einen Stempel zu der Negativtiefziehform hin gewölbt und vorgeformt und vorzugsweise durch einen Stempel zwischengeformt wird, daß danach die Vorderseite der Folie in die Negativtiefziehform gelangt, in der Negativtiefziehform die endgültige Formgestaltung und die Narbgebung und/oder Oberflächendekoration durch Thermoverformung durchgeführt wird, vorzugsweise unter Verwendung einer Temperaturdifferenz von

mehr als 50 °C, vorzugsweise

mehr als 100 °C,

- zwischen der Kunststoffolie, -bahn oder -platte und der Negativtiefziehform thermoverformt und nachfolgend in der Negativtiefziehform abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, daß vor oder kurz vor der Thermoverformung auf der Rückseite der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte eine Oberflächenschicht oder ein Oberflächenschichtbereich auf eine Temperatur durch gesteuertes Heizen und/oder gesteuertes Abkühlen gehalten oder eingestellt wird, die um mehr als 5 °C, vorzugsweise um mehr als 10 °C, niedriger ist als die Temperatur auf der der Negativtiefziehform zugewandten Folienfläche, während auf der, der Negativtiefziehform zugewandten Seite der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte die Oberflächenschicht oder der Oberflächenschichtbereich sowie ggf. ein unter dieser Oberflächenschicht tiefer gelegener Schichtbereich auf eine (gegenüber der anderen Oberflächenschicht) höhere Temperatur in der Nähe oder oberhalb des Schmelzbereiches, Schmelzpunktes oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches (bis 260 °C) eingestellt oder aufgeheizt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Anlegen eines Vakuums oder Unterdruckes an die Negativtiefziehform und/oder an die Kammer, in der die Negativtiefziehform angeordnet ist, eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefzieh-

form und oder einer um die Negativtiefziehform angeordneten Kammer, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer, in der der Stempel angeordnet ist, erfolgt und nach der abdichtenden Schließung, vorzugsweise nach der luftabdichtenden Schließung, ein Unterdruck oder Vakuum an die Negativtiefziehform angelegt wird.

3. Verfahren nach Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß kurz vor der Thermoverformung der Stempel (vorzugsweise Positivstempel), der vorzugsweise die Form oder Formteilbereiche der Negativtiefziehform (in Positivform) aufweist, sich der erhitzten, vorzugsweise eingespannten, vorgespannten oder befestigten Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Kunststoffplatte nähert oder an oder in der Nähe der Rückseite derselben zu diesem Zeitpunkt angeordnet ist bzw. wird, daß über die Stempeloberfläche, vorzugsweise porösen Stempeloberfläche, die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte angelegt und/oder angesaugt wird und dabei die Stempeloberflächenform ganz oder in Teilbereichen annimmt, daß danach an die Negativtiefziehform eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefziehform und/oder an der Druckkammer, in der die Tiefziehform angeordnet ist, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer, in der der Stempel angeordnet ist, erfolgt, und vor, während oder kurzfristig nach der abdichtenden Schließung das von der Stempelseite, -fläche oder vom Stempel her angelegte Vakuum aufgehoben und/oder ein Druck auf die Folienrückseite über den Stempel oder die Stempeloberfläche von $4 \times 10^2 \text{ Pa} - 4 \times 10^5 \text{ Pa}$, vorzugsweise $1 \times 10^3 \text{ Pa} - 1,5 \times 10^5 \text{ Pa}$,

und/oder von der Negativtiefziehform her ein Unterdruck oder Vakuum unter Ansaugung der Kunststoffolie, kunststoffhaltigen Bahn oder Platte an die Negativtiefziehform ausgeübt wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen oder Haltevorrichtung gespannt oder gehalten wird, der bzw. die nicht unmittelbar mit der Negativtiefziehform verbunden ist, vorzugsweise in der Druckkammer, einem Tisch oder einer anderen nicht unmittelbar an der Negativtiefziehform befestigten Haltevorrichtung angeordnet ist.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte durch einen Spann- oder Abdichtungsrahmen oder eine Haltevorrichtung gespannt oder

gehalten wird und auf eine Temperatur mindestens innerhalb des thermoelastischen Bereiches und/oder innerhalb des thermoplastischen Bereiches vorgeheizt und/oder aufgeheizt wird, daß dabei vorzugsweise die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte zusätzlich mittels Stützgas oder Stützluft und/oder einem in Gegenrichtung angelegten Vakuum gehalten wird und/oder kurz vor der Thermoverformung durch Gas oder Luft und/oder einen Stempel, vorzugsweise Positivstempel, gehalten oder gestützt wird, wobei die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte in Richtung der Negativtiefziehform oder der Öffnung der Negativtiefziehform durchgebogen oder verformt wird, daß danach die Negativtiefziehform in Richtung der Durchbiegung oder Verformung und/oder des Stempels bewegt wird, vorzugsweise in axialer Richtung bewegt wird und gleichzeitig oder nachfolgend ein Unterdruck oder Vakuum über dem Stempel und/oder der Druckkammer angelegt wird, daß vor dem Anlegen eines Vakuums oder Unterdruckes an die Negativtiefziehform eine abdichtende Schließung der Formöffnung der Negativtiefziehform, vorzugsweise eine luftabschließende Abdichtung der Formöffnung mit dem Stempel oder einer Stempelteiloberfläche und/oder einem Teil der Druckkammer erfolgt und nach der abdichtenden Schließung, vorzugsweise nach der luftabdichtenden Schließung, ein Unterdruck oder Vakuum an die Negativtiefziehform angelegt wird, wobei die zwischengeformte Kunststoffolie, -bahn oder -platte zur Endform von dem Stempel weg auf die Negativtiefziehform übertragen wird und dort die Endformung annimmt, daß danach die durch den Stempel verschlossene Negativtiefziehform geöffnet wird, indem die Negativtiefziehform und/oder der Stempel zurückbewegt, vorzugsweise in axialer Richtung zurückgefahren werden.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die endgültige Formgestaltung (Endformung) und die Narbegebung und/oder Oberflächendekoration der Kunststoffolie, -bahn oder -platte, vorzugsweise mindestens einer Oberflächenschicht derselben, in oder oberhalb des Schmelzpunkt(es), Schmelzbereich(es), vorzugsweise jedoch im thermoplastischen Bereich erfolgt, während die Temperatur des Negativtiefziehwerkzeuges auf unter 100°C , vorzugsweise unter 85°C ,

eingestellt oder gehalten wird und als Negativtiefziehwerkzeug eine Negativtiefziehform verwendet wird, die eine poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikroporöse luftdurchlässige Formoberflächenschicht besitzt, die eine metall-, metallegierungs-, mikrometallpartikelhaltige, keramik-metall- und/oder keramikmikropartikelhal-

tige und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe enthaltende Schicht oder Oberfläche mit einer durchschnittlichen Partikeldicke unter 150 µm, vorzugsweise unter 60 µm, aufweist.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Stempel auf eine Temperatur eingestellt oder temperiert (geköhlt oder aufgeheizt) ist bzw. wird, die zwischen dem oberen Drittel des thermoelastischen Temperaturbereiches der zu verformenden Kunststoffolie, -bahn oder -platte und dem thermoplastischen Bereich derselben liegt, vorzugsweise zwischen dem oberen Viertel des thermoelastischen Temperaturbereiches und der Kristallitschmelztemperatur oder dem Fließtemperaturbereich oder im Fließtemperaturbereich oder im Kristallitschmelzbereich der zu verformenden Kunststoffolie, -bahn oder -platte liegt, während die Temperatur der Negativtiefziehform auf unter 100 °C, vorzugsweise unter 85 °C, eingestellt wird.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand der Stempelformoberfläche von der Formoberfläche des Negativtiefziehwerkzeuges

2 - 50 mm, vorzugsweise

3 - 15 mm,

in der Schließstellung (bei der Endformung) beträgt und/oder, daß in der Schließstellung (bei der Endformung) die Stempelformoberfläche von der Rückseite der Folie einen Abstand von

mehr als 500 µm, vorzugsweise

mehr als 1,5 µm,

aufweist.

9. Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststoffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren, bestehend aus einer Negativtiefziehform, einem Stempel und einer Einspann- oder Vorspannvorrichtung für die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte, wobei die Negativtiefziehform mit mindestens einer Zuleitung und/oder Vorrichtung zur Ausübung eines Druckunterschiedes, vorzugsweise Vakuum und/oder Unterdruck, sowie vorzugsweise mit einer Temperiervorrichtung ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativtiefziehform eine poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikroporöse luftdurchlässige Formoberflächenschicht besitzt, die eine metall-, metalllegierungs-, mikrometallpartikelhaltige, keramik-metall- und/oder keramikmikrometallpartikelhaltige und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe enthaltende Schicht oder Oberfläche mit einer durchschnittlichen Partikeldicke unter 150 µm, vorzugsweise unter 60 µm, aufweist, daß diese Formoberflächenschicht mindestens zwei unterschiedliche Metalle und/oder mindestens ein Metall und mindestens einen festigkeit-

serhöhenden Zusatzstoff (in feinteiliger Form), die unterschiedliche Korngrößen und/oder Konturen aufweisen, sowie mindestens ein Bindemittel enthält, die Negativtiefziehform aus mindestens zwei unterschiedlichen Schichten, vorzugsweise mehr als zwei unterschiedlichen Schichten, besteht und die darin enthaltenen Metallpartikel und/oder festigkeitserhöhenden Zusatzstoffe gegenüber der anderen Schicht unterschiedliche Teilchengrößen und/oder unterschiedliche Zusammensetzungen besitzen.

10. Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststoffolien, thermoverformbaren kunststoffhaltigen Bahnen oder Kunststoffplatten nach dem Negativtiefziehverfahren, bestehend aus einer Negativtiefziehform, einem Stempel und einer Einspann- oder Vorspannvorrichtung für die Kunststoffolie, kunststoffhaltige Bahn oder Kunststoffplatte, wobei die Negativtiefziehform mit mindestens einer Zuleitung und/oder Vorrichtung zur Ausübung eines Druckunterschiedes, vorzugsweise Vakuum und/oder Unterdruck, sowie vorzugsweise mit einer Temperiervorrichtung ausgestattet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativtiefziehform eine poröse, luftdurchlässige, vorzugsweise mikroporöse, luftdurchlässige Formoberflächenschicht besitzt, die aus einem, bei den verwendeten Verfahrenstemperaturen temperaturbeständigen Kunststoff oder Kunstharz, vorzugsweise einem temperaturbeständigen Epoxidharz und/oder einem temperaturbeständigen Siliconkautschuk oder Silikongummi, besteht oder dieses enthält oder diesen temperaturbeständigen Kunststoff und Metall-, Metalllegierungs-, Mikrometallpartikel, Keramik-metall und/oder Keramikmikrometallpartikel und/oder festigkeitserhöhende Zusatzstoffe mit einer durchschnittlichen Partikeldicke unter 150 µm, vorzugsweise unter 60 µm, enthält.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Stempel auf einer Oberflächenschicht Löcher, Poren oder Ausnehmungen, vorzugsweise Bohrlöcher, aufweist, wobei die Oberflächenschicht aus einem temperaturbeständigen Kunstharz oder Kunststoff, vorzugsweise füllstoff-, metallpartikel-, glasfasern- und/oder glasfasermattenhaltigen Kunstharz und/oder aus Metall besteht, daß unter der Oberflächenschicht mindestens eine weitere poröse und/oder luftdurchlässige Zwischenschicht und/oder in oder an der Oberflächenschicht eine Temperier- und/oder Heizvorrichtung, vorzugsweise in Form von Leitungen oder Leitungssystemen, Kanälen und/oder Heizdrähten, angeordnet ist, und unter der Rückseite der Zwischenschicht oder an der Rückseite der Zwischenschicht mindestens eine luftundurchlässige

sige Schicht und/oder eine luftabgedichtete bzw. luftabdichtbare Kammer, eine Vakuumvorrichtung und/oder Abblasvorrichtung angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß unter der ersten luftdurchlässigen Oberschicht eine oder mehrere weitere Schichten mit einem festigkeitserhöhenden Zusatzstoff und/oder Metallpartikeln und mindestens einem temperaturbeständigen Bindemittel, vorzugsweise Kunststoff oder Kunstharz angeordnet sind, deren durchschnittliche Teilchengröße größer ist als die der ersten Schicht, jedoch kleiner als 800 µm, vorzugsweise kleiner als 500 µm, und/oder die Fasern und/oder Nadeln oder nadelähnlichen Formen oder Strukturen, vorzugsweise Aluminiumnadeln, Kohlefasern und/oder Glasfasern, enthalten und/oder deren Porenvolumen gegenüber dem Porenvolumen der Oberflächenschicht vergrößert ist.

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12 dadurch gekennzeichnet, daß der festigkeitserhöhende Zusatzstoff ganz oder teilweise aus einem Zusatzstoff besteht, der eine Härte über 4 (gemessen nach der Mohsschen Härteskala), vorzugsweise über 5 aufweist oder diesen harten Zusatzstoff im Gemisch mit anderen Zusatzstoffen, Fasern oder Metallpartikeln enthält.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Zusatzstoff aus einem Metallecarbide, vorzugsweise Schwermetallecarbide und/oder Metalloxyde (Aluminiumoxyde und Schwermetalloxyde), besteht oder dieses im Gemisch mit anderen Zusatzstoffen, Fasern und/oder Metallpartikeln vorzugsweise in der ersten Oberflächenschicht enthält.

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das feinteilige oder feinstteilige Metallpulver aus mindestens einem Leichtmetall, vorzugsweise aus Aluminium und/oder mindestens einem Schwermetall, vorzugsweise rostfreiem Stahl, besteht oder eines oder mehrerer dieser Metalle oder Metalllegierungsbestandteile enthält.

16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallpartikel oder Metallteilchen und/oder die festigkeitserhöhenden Zusatzstoffe in mindestens einer Schicht mit einem Kunstharz oder Bindemittel, vorzugsweise mit einem Epoxidharz gecoatet oder überzogen sind.

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die erste, an der Kunststoffoberfläche angrenzende Metall-, Mikrometall- und gegebenenfalls festigkeitserhöhende Zusatzstoffe enthaltende Schicht eine Schichtdicke von

1 bis 15 mm, vorzugsweise

2 bis 5 mm,

aufweist und (bezogen auf 100 Gew.-Teile Metallpartikel und festigkeitserhöhende Zusatzstoffe) zu mehr als 60 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 80 Gew.-%,

5 (bezogen auf den Gehalt der Metallpartikel, Zusatzstoffe, Fasern und dgl., jedoch ohne Bindemittel oder Kunstharzbindemittel - berechnet als 100 Gew.-%) feinteilige Metallpartikel mit einer durchschnittlichen Metallpartikeldicke unter 60 µm enthält, die zusätzlich mit einem Bindemittel oder Harz überzogen sind sowie ggf. einen geringen Anteil anorganischer, organischer oder Kohlenstofffasern und als Restbestandteil festigkeitserhöhende Zusatzstoffe enthalten.

15 18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die unter der ersten Schicht angeordnete zweite Schicht eine durchschnittliche Metallpartikeldicke (ausgenommen Nadeln oder Fasern) von unter 90 µm, vorzugsweise unter 70 µm aufweist und zu mehr als 30 Gew.-%, vorzugsweise

mehr als 40 Gew.-%,

25 aus Metallpartikeln, vorzugsweise aus einem Aluminiumpulver und/oder aus nadelähnlichem Aluminium und/oder Zusatzstoffen besteht, das bzw. die mit einem Kunstharz oder Bindemittel, vorzugsweise Epoxidharz, überzogen ist bzw. sind.

30 19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß diese erste und/oder zweite Schicht

0,001 bis 8 Gew.-%, vorzugsweise

0,1 bis 6 Gew.-%,

anorganische und/oder organische Fasern und/oder nadelähnliche Teilchen enthält.

35 20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß nach der ersten und/oder zweiten Oberschicht mindestens eine dritte, vierte oder weitere Schicht angeordnet ist, die eine größere durchschnittliche Teilchengröße aufweist als die der ersten bzw. zweiten Schicht, und deren durchschnittlicher Teilchendurchmesser somit in den unter der Oberschicht angeordneten Schichten zunimmt, vorzugsweise kontinuierlich zunimmt und/oder das freie Porenvolumen in den nach der Oberschicht (der Formoberfläche der Negativtiefziehform) angeordneten Schichten vergrößert ist, vorzugsweise kontinuierlich vergrößert ist.

50 21. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte und/oder vierte Schicht(en)

weniger als 30 Gew.-%, vorzugsweise

weniger als 25 Gew.-%,

55 anorganische Fasern, vorzugsweise Glasfasern und/oder Kohlenstofffasern (bezogen auf den Gehalt der Metallpartikel), Zusatzstoffe und Fasern berechnet zu 100 Gew.-% - ohne Bindemittel) enthalten.

22. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß vor der ersten metallpulverhaltigen Schicht eine metallpulverfreie oder metallpulverarme Oberflächenschicht oder Kunststoffschicht und/oder Trennschicht angeordnet ist. 5

23. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die letzte oder n-te, die Formtrennebene begrenzende Schicht eine nichtporöse abdichtende Schicht ist. 10

24. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativtiefziehform und der Stempel in axialer Richtung beweglich angeordnet sind, mit einer Bewegungsvorrichtung und/oder einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Unter- und/oder Überdruckes in Verbindung stehen und die Negativtiefziehform und/oder der Stempel ein Temperiersystem oder eine Temperiertvorrichtung enthält oder mit dieser in Verbindung steht, daß der Stempel in Positivform zu mehr als 50 % der Formoberfläche, vorzugsweise mehr als 65 % der Formoberfläche, die Form, Formteilbereiche oder Konturen der Negativtiefziehform aufweist. 15 20 25

25. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß der Negativtiefziehform eine Auffangwanne oder ein Auffangbehälter, sowie Düsen, Spritzen oder Spritzvorrichtungen zugeordnet sind, deren Öffnungen und/oder Düsenwinkel auf den zur Aufnahme der Kunststoffbahn bestimmten Formraum der Negativtiefziehform gerichtet sind. 30 35

35

40

45

50

55




Fig. 2





Fig. 3



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 299 168
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88107997.4


(51) Int. Cl. 4: **B29C 51/42**

(22) Anmeldetag: 19.05.88

(30) Priorität: 11.07.87 DE 3723021

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
18.01.89 Patentblatt 89/03(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 15.11.89 Patentblatt 89/46(71) Anmelder: **ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE**
Morgensternstrasse 9 Postfach 71 01 09
D-8000 München 71(DE)(72) Erfinder: **Landler, Josef**
Schiesstättstrasse 84
D-8190 Wolfratshausen(DE)(74) Vertreter: **Seiler, Siegfried**
Langhansstrasse 6
D-5650 Solingen 11(DE)**(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen oder Gegenständen.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Formteilen (10) oder Gegenständen aus thermoverformbaren Kunststofffolien (12), -bahnen (13) oder -platten nach dem Negativtiefziehverfahren, wobei vor oder kurz vor der Thermoverformung auf der Rückseite der Kunststoffolie (12), -bahn (13) oder -platte eine Oberflächenschicht oder ein Oberflächenschichtbereich auf eine Temperatur durch gesteuertes Heizen und/oder gesteuertes Abkühlen gehalten oder eingestellt wird, die um mehr als 5 °C, vorzugsweise um mehr als 10 °C, niedriger ist als die Temperatur auf der der Negativtiefziehform zugewandten Fläche, während auf der, der Negativtiefziehform (2) zugewandten Fläche der Oberflächenschichtbereich sowie ggf. ein unter dieser Oberflächenschicht tiefer gelegener Schichtbereich auf eine höhere Temperatur in der Nähe oder oberhalb des Schmelzbereiches, Schmelzpunktes oder auf eine Temperatur innerhalb des thermoplastischen Bereiches (bis 260 °C) eingestellt oder aufgeheizt wird. Die dazu verwendete Vorrichtung besteht aus einer Negativtiefziehform (2), einem Stempel (5) und einer Einspann- oder Vorspannvorrichtung und dgl.

**EP 0 299 168 A3**



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 10 7997

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	FR-A-2 109 357 (L. DOYEN et al.) * Ansprüche 1,2 *	1	B 29 C 51/42
A	DE-C-1 151 367 (E. C. CUSSLER et al.) * Spalte 3, Zeile 12 - Spalte 4, Zeile 19; Figuren 1,2 *	1,2,4,5	
A	US-A-3 196 488 (J. JONES-HINTON et al.) * Spalte 2, Zeile 61 - Spalte 3, Zeile 22; Figur 1 *	1	
A	DE-B-1 220 998 (BEBO-PLASTIK GMBH) * Spalte 1, Zeile 52 - Spalte 2, Zeile 25; Figur 1 *	1	
A	DE-B-1 132 320 (A. THIEL) * Spalte 5, Zeile 41 - Spalte 6, Zeile 49; Figur 1 *	2,3,5	
A	GB-A-2 167 014 (HONDA GIKEN K.K.) * Seite 4, Zeilen 50-65 *	9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
A	EP-A-0 121 929 (SINTO KOGIO LTD.) * Ansprüche 1,12 *	9	B 29 C
A	DE-A-1 963 573 (CIBA AG) * Anspruch 1 *	9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 10-08-1989	Prüfer BRUCK
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1501 03.82 (P0403)